



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
GEI 302
SIGILLANTE ACRILICO



GEI 302

Sigillante Acrilico

Il Sigillante Acrilico **GEI 302** è un sigillante monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa.

GEI 302 è la soluzione ideale per giunti tra elementi di costruzione soggetti a medie-basse sollecitazioni, è pronto per l'uso e sigilla in modo sicuro giunti interni ed esterni su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento, legno.

Sovra-verniciabile con quasi tutti i colori, si consigliano prove dirette. Sconsigliato per giunti a continuo contatto con l'acqua.

CARATTERISTICHE

- Verniciabile
- Ideale per superfici porose
- A base acquosa, facile da applicare
- Non sono necessari primer
- Facile pulizia, non sporca
- Buona resistenza all'invecchiamento
- Durata di conservazione: 18 mesi
- CE – All.III (UE) Nr. 305/2011

SISTEMA DI POLIMERIZZAZIONE

Monocomponente acrilica.

DECLARATION OF PERFORMANCE CE

Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr.305/2011
EN 15651: F-INT

IMBALLAGGIO

Cartuccia da 310 ml.

COLORI DISPONIBILI

Bianco, Grigio
Bianco Ruvido effetto intonaco



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
GEI 302
SIGILLANTE ACRILICO

DATI TECNICI

Peso specifico	1,60 (\pm 0,05) g/cm ³
Formazione di pellicola	15 -30 minuti
Tempo di polimerazione	da 1 a 4 settimane, a seconda dello spessore del giunto, della temperatura e dell'umidità esterna

CARATTERISTICHE DOPO L'INDURIMENTO

Variazione di volume	-14 (\pm 2)%
E-Modulo 100%	0,20 (\pm 0,02) N/mm ²
Allungamento, concentrazione d'esercizio	da -25 °C a + 80 °C

APPLICAZIONE

Preparazioni delle superfici	Le parti del giunto devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. Misura minima del giunto: 6x6 mm; massima: 25x20mm. Per supporti molto assorbenti dare una prima mano con GEI 302 diluito in acqua a consistenza pennellabile.
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +50 °C
Stabilità al magazzinaggio	Fino a 18 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temp. +10°C + 25°C)
Avvertenze	Non applicare in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.

INFORMAZIONI DI GARANZIA - SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

Le informazioni qui riportate vengono fornite in buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, dato che le condizioni e i metodi di impiego dei nostri prodotti vanno al di là delle nostre possibilità di controllo, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari che devono essere eseguiti dai clienti, indispensabili per garantire la piena idoneità dei prodotti Gei Chemical per le vostre applicazioni specifiche. Si garantisce esclusivamente la conformità del prodotto alle sue specifiche di vendita correnti. L'eventuale risarcimento dell'utente e la responsabilità per questa garanzia, si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto si rivelasse diverso da quanto garantito.

GEI 302 Sigillante Acrilico
Rev.2021





SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO
GEI 302
SIGILLANTE ACRILICO