





Sigillante Siliconico Neutro Alkoxy

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 996** è un sigillante monocomponente a basso modulo con polimerizzazione neutra, di eccezionale adesione, con eccellenti caratteristiche nelle sigillature esterne a protezione dagli agenti atmosferici, e nelle applicazioni nel mondo dell'edilizia: finestre, serramenti (PVC, legno ed alluminio), giunti di dilatazione, vetrate, cemento, ecc.

Il Sigillante Siliconico **GHSIL 996** garantisce un'adesione di lunga durata sulla maggior parte di superfici porose e non, fra cui muratura e mattone, alluminio, metalli, lamiera, poliacrilato, policarbonato, legno verniciato o impregnato, vetro e specchi.

CARATTERISTICHE

- Sistema a polimerizzazione neutra Alkoxy
- Basso modulo, alta elasticità
- Eccellenti caratteristiche per un uso professionale
- Senza solventi, non corrosivo per metalli
- Rapida polimerizzazione
- Inodore
- Resistente all'ozono, alle radiazioni ultraviolette e alle temperature estreme
- Conforme alla norma ISO 11600-F&G-25LM
- CE All.III (UE) Nr. 305/2011



PROPRIETA' TIPICHE

| Proprietà | Unità | Valore |
|---|-----------------|-----------------------|
| Temperatura di applicazione | °C | + 5/+ 40 °C |
| Temperatura di applicazione Temperatura di esercizio | °C | - 40/+150 °C |
| Peso specifico | g/ml | 1,40 |
| Estrusione | g/min | 130 |
| Tempo di pelle a 23°C / 50% U.R. | min | 20 |
| Velocità di polimerizzazione | mm/gg | 3,0 |
| Giunto vulcanizzato dopo 4 settimane (23 °C e 50% u.r.) | | |
| Forza tensile | ISO 8339 | 0,50 N/mm² |
| Allungamento a rottura | ISO 8339 | 250% |
| Modulo E 100% | ISO 8339 | 0.40 N/mm^2 |
| Durezza Shore A | ISO 868 | 22 |
| Capacità di movimento del giunto | ISO 11600 | ± 25% |
| Resistenza allo strappo | ISO 34 Metodo C | 4,5 N/mm ² |

SPECIFICHE TECNICHE E STANDARD

ISO 11600 F 25 LM ISO 11600 G 25 LM

Conforme alla norma EMICODE EC-1 PLUS

Declaration of Performance CE

Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr.305/2011

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

EN 15651-2: G-CC

MODALITA' D'USO

Preparazione della superficie

Le superfici da sigillare devono essere pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.

Sulle superfici non porose come alluminio e vetro, si consiglia la pulizia con un pulitore. Gli specchi, a seconda della tipologia, possono necessitare l'uso di un primer. Effettuare sempre test di adesione.

Le superfici porose devono essere pulite utilizzando una spazzola in ferro o attrezzi simili. L'uso di un primer è consigliato per ottenere un'adesione migliore e di lunga durata, o se si prevede che tali superfici possano essere saltuariamente immerse in acqua. Altrimenti l'uso di primer non è generalmente richiesto. Tuttavia particolari superfici potrebbero richiederne l'utilizzo per garantire un'adesione migliore.

Modalità di applicazione

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 996** è pronto all'uso. Dopo aver preparato e mascherato il giunto, il sigillante dovrebbe essere estruso e lisciato entro 5-10 minuti, usando una spatola impregnata con acqua e sapone o olio siliconico.

Dopo la lisciatura la mascheratura dovrebbe essere rimossa.

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 996** polimerizza a contatto con l'umidità atmosferica.

Il materiale non polimerizzato può essere rimosso con salviette o un solvente. Nel caso il materiale abbia raggiunto la polimerizzazione, può essere rimosso per abrasione o taglio.





DISEGNO DEL GIUNTO

La larghezza del giunto deve essere progettata in modo da favorire la capacità di movimento del sigillante. Generalmente, la larghezza minima del giunto deve essere di 6 mm. Per giunti compresi fra 6-12 mm. di larghezza, è necessaria una profondità di sigillatura di 6 mm.

Per giunti la cui larghezza supera i 12 mm, si deve considerare un rapporto fra larghezza e profondità di sigillatura di 2:1, fino ad una profondità massima di 12 mm.

Nei casi in cui sia necessario usare giunti concavi, si consiglia un minimo di 6 mm. di sigillante per ogni substrato. Si consiglia un fondogiunto poiché questi materiali forniscono una contropressione e fanno si che il sigillante non aderisca su tre lati andando a limitarne la capacità di movimento.

DURATA UTILE E CONSERVAZIONE A MAGAZZINO

Se conservato nei suoi contenitori originali, sigillati, e stoccato ad una temperatura massima di 30°C, il prodotto ha una durata di 12 mesi dalla data di produzione.

CONFEZIONE

Il prodotto **GEISIL 996** è disponibile nei seguenti confezionamenti:

Cartucce da 310 ml. Sacchetti da 400 e 600 ml. Fustini da 20 litri (su richiesta)

COLORI DISPONIBILI

Grigio Nero Bianco Grigio Sabbia Testa di Moro

LIMITAZIONI

Non utilizzare il Sigillante Siliconico **GEISIL 996** in giunti completamente racchiusi poiché il sigillante necessita del contatto con l'umidità atmosferica per polimerizzare. E' possibile che si verifichino delle sbavature su substrati porosi quali calcestruzzo, marmo, granito e altre pietre naturali. Su tali superfici è necessario eseguire prove specifiche.

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 996** utilizza un sistema di polimerizzazione a titanio che, specialmente nelle situazioni di non avvenuta polimerizzazione, può essere soggetto ad ingiallimento se a contatto con forti ossidanti o forti esposizioni ai raggi UV. Si suggerisce di lasciar polimerizzare completamente il sigillante prima di essere esposto alle suddette condizioni.

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 996** non deve essere utilizzato per sigillature di tipo strutturale e di vetrate isolanti, e non è adatto per applicazioni a contatto con sostanze alimentari.



GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE

Le informazioni riportate nel seguente documento vengono fornite in buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica.

L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità della Edilsigill Srl, si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. Edilsigill Srl non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad un uso specifico o alla sua commerciabilità.

GEISIL 996 Sigillante Siliconico Neutro Alkoxy Rev.2022

