

**CARATTERISTICHE**

- Colla monocomponente
- Ottima lavorabilità
- Levigabile
- Alta resistenza all'acqua.
- Con proprietà riempitive.
- Forma un prodotto finale tenace e duro.

Applicazioni

- Incollaggio di giunti d'angolo in finestre e porte in alluminio. Il prodotto è formulato per essere facilmente iniettato e fluire anche negli angoli difficilmente raggiungibili.
- Può anche essere utilizzato come adesivo universale per metalli, PVC, legno, GRP...

DATI TECNICI

Natura del prodotto	Prepolimero di poliuretano
Densità (g/ml)	1.55
Coerenza	Pasta
Temperatura di lavorazione	+15°C - +25°C
Resistenza alla temperatura	-30°C - +100°C
Sistema di indurimento	Reazione dovuta all'umidità
Contenuto di sostanza secca	±100%
Durata di conservazione del prodotto non aperto	12 mesi
Condizioni di stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto a +5°C-+25°C. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.

IMBALLAGGIO E COLORI

25 x cartuccia 310ML/scatola - 1200 unità/pallet
Beige

METODO D'USO**Preparazione**

- Le superfici devono essere prive di polvere e grasso, sgrassare se necessario. Non è necessaria una superficie asciutta. Le superfici umide fanno sì che l'adesivo reagisca più rapidamente e si espanda maggiormente.

Applicazione

- Applicare o iniettare l'adesivo su un lato.
- Unire i materiali entro il tempo di formazione della pelle, 10 minuti. Se le superfici sono inumidite con acqua, il tempo è di 5 minuti.
- Per evitare che l'adesivo si espanda durante l'indurimento, le parti da incollare devono essere premute insieme.

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.

Pulizia

- Il prodotto non indurito può essere rimosso con acetone.

SICUREZZA

Consultare le informazioni sulla sicurezza sulla confezione e sulla scheda di sicurezza per ulteriori dettagli.

LIMITAZIONI

- Schiuma leggermente durante l'indurimento.

APPROVAZIONI TECNICHE

- Classe di emissione VOC A+ francese



La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti. I dati riportati in questa scheda sono stati compilati secondo l'ultimo rapporto di laboratorio. Le caratteristiche tecniche possono essere modificate o adattate. Non siamo responsabili per eventuali informazioni incomplete. Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che il prodotto sia adatto a questa applicazione. Pertanto, sono necessari dei test. Si applicano le nostre condizioni generali.